

LUT TWARDY MOSIĘŻNY LM-60 GOŁY I OTULONY

Lut mosiężny o temperaturze topnienia 900°C przeznaczony jest do lutowania twardego stali, żeliwa, mosiądzu, miedzi i stopów miedzi. Znajduje zastosowanie przy, lutowania rurociągów i aparatury, produkcji grzejników stalowych i wszelkiego rodzaju rur konstrukcyjnych. Lut otulony CuZn40Si nie wymaga stosowania topnika.



Lut mosiężny otulony LM-60 (CuZn40Si)			
	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,0
Długość	500mm	500mm	500mm
Pakowanie	Worek foliowy 1 kg Karton 20 kg	Worek foliowy 1 kg Karton 20 kg	Worek foliowy 1 kg Karton 20 kg
Nr katalogowy	LO-LM-60-2,0-05	LO-LM-60-2,5-05	LO-LM-60-3,0-05

Lut mosiężny goły LM-60			
	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,0
Długość	500mm	500mm	500mm
Pakowanie	Worek foliowy 1 kg Karton 20 kg	Worek foliowy 1 kg Karton 20 kg	Worek foliowy 1 kg Karton 20 kg
Nr katalogowy	LG-LM-60-2,0-05	LG-LM-60-2,5-05	LG-LM-60-3,0-05